

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : EDEN

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / <i>Width</i>	cm	140	
Composizione / <i>Composition</i>	%	99 %pl 1%spandex	
Peso / <i>Weight</i>	gr/mtl	980	
Resistenza all'abrasione / <i>Martindale</i>	cicli	> 40.000	ISO 12947-1,2
Resistenza al pilling / <i>Pilling</i>	scala 1:5	4-5	ISO 12945-2
Solidità del colore alla luce / <i>Light fastness</i>	scala 1:8	5	ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / <i>Color Fastness to Rubbing</i>	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4-5	ISO 105-X12
		Umido / Wet: 4-5	
Resistenza delle cuciture / <i>Seam Strength</i>	N	Ordito / Warp : 625 N	ISO 13935-2
		Trama / Weft : 613 N	
Resistenza alla trazione / <i>Tensile Strength</i>	N	Ordito / Warp : 940 N	ISO 13934-1
		Trama / Weft : 1100 N	
Resistenza alla lacerazione / <i>Tear Strength</i>	N	Ordito / Warp : 110 N	ISO 13937-3
		Trama / Weft : 190 N	

**Manutenzione / Cleaning Instructions**



Temperatura massima 30° C / *Maximum 30° C*



Candeggio non ammesso / *Do not bleach*



Non asciugare in asciugatrice / *Do not tumble dry*

Non asciugare al sole / *Dry in shade*

Non strizzare / *Do not wring*



Temperatura massima 110° / *Low temperature 110°*



Lavaggio a secco / *professional dry-cleaning*

**Caratteristiche / Features**

Stain-removable / *Smacchiabile*

Caffè: smacchiare con sola acqua

Penna biro / Pennarello: smacchiare con acqua e un panno bagnato. Per macchie persistenti usare acqua e sapone neutro

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,  
detergenti non adatti o uso improprio.  
No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care